

**Технические характеристики геосетки ССНП-Хайвей**

| Наименование показателя  | Ед. изм.         | ССНП 50/50-25 (400)-Хайвей | ССНП 50/50-40 (400)-Хайвей | ССНП 100/100-25 (400)-Хайвей | ССНП 100/100-40 (400)-Хайвей |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Масса геосетки на единицу площади не менее   | г/м <sup>2</sup> | 300                        | 300                        | 500                          | 500                          |
| Разрывная нагрузка геосетки дорожной не менее  | кН/м             | 50/50                      | 50/50                      | 100/100                      | 100/100                      |
| Удлинение геосетки дорожной при разрыве вдоль/поперёк, не более                              | %                | 3/3                        | 3/3                        | 3/3                          | 3/3                          |
| Допустимая потеря прочности на растяжение после 25 циклов промораживания-оттаивания не более | %                | 10                         | 10                         | 10                           | 10                           |
| Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании геосетки не менее                          | %                | 18                         | 18                         | 18                           | 18                           |
| Размеры сторон квадрата ячеек геосетки (±2%)   | мм               | 25                         | 40                         | 25                           | 40                           |
| Максимальная ширина рулона геосетки дорожной (±2%)   | см               | 400                        | 400                        | 400                          | 400                          |

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте [info.vectors@yandex.ru](mailto:info.vectors@yandex.ru), либо в разделе сайта [On-line заказ](#).